



MSP 108 TURBO CLEAR

FIXATION RAPIDE ET 100% TRANSPARENTE

AVANTAGES

- Fixation forte et 100% transparente
- Prise rapide (polymérisation à 80 % en moins de 20 minutes)
- Très facile à appliquer à basse température
- Idéal pour les éléments décoratifs

DESCRIPTION

BOSTIK MSP 108 TURBO CLEAR est un mastic de fixation forte, 100% transparent et à prise rapide, ne nécessitant que 20 minutes pour atteindre 80 % de durcissement.

Il offre une excellente adhérence sur la plupart des matériaux de construction, sans primaire, y compris sur support humide.

Sans isocyanates, phtalates ni solvants. Sans odeur.

DESTINATIONS

- Adapté aux collages des matériaux translucides et transparents.
- Compatible avec la plupart des matériaux de construction tels que : le PVC, le métal, le bois, le polyuréthane, l'acier, l'aluminium, la pierre, la brique, le mortier, le carrelage, plinthes, panneaux décoratifs, matériaux de bardage et rails de plaques de plâtre.
- Utilisable pour le collage à la verticale à condition d'utiliser un support pendant les 30 premières minutes.
- Utilisable sur surfaces sèches, humides non ruisselants, lisses ou irrégulières, poreuses ou non poreuses.
- Pour une utilisation intérieure et extérieure.
- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples.
- Ne convient pas pour une exposition continue à l'eau ou immersion.

CONSOMMATION

- 15 m environ de cordon de diamètre 4 mm.



MARQUAGES & CERTIFICATIONS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Technologie	Hybride
Couleur	Transparent
Temps de formation de peau	10-15 minutes
Densité	1,05 (± 0,03)
Résistance à la traction	2,5 (± 0,5) N/mm ²
Vitesse de réticulation	2 mm par 24 heures
Dureté shore A	45-50
Allongement à la rupture	175% (± 25)
Température de mise en œuvre	+5°C to +40°C
Température de service	-40°C to +90°C

MISE EN OEUVRE

OUTILS

- Utilisation à l'aide d'un **pistolet pour cartouche Bostik** ou d'un pistolet pour cartouche manuel ou électrique.
- Ne pas utiliser de pistolet squelette.

PREPARATION

- Les supports doivent être :
 - Propres
 - non ruisselants
 - cohésifs
 - non poussiéreux
 - poncés
 - dégraissés

APPLICATION

- Couper l'opercule de la cartouche en préservant le filetage.
- Visser la canule sur la cartouche et réaliser la coupe à 45° au diamètre souhaité.
- Pour garantir un maintien immédiat et optimiser l'effet TURBO, découper la canule de manière à obtenir un cordon de diamètre 4 mm.
- Positionner la cartouche dans le pistolet et mettre le poussoir en contact avec le piston.
- Appliquer le mastic **Bostik MSP 108 TURBO CLEAR** en faisant des cordons parallèles ou en zigzag soit sur l'envers du revêtement/matériau soit sur le support ou subjectile.
- Procéder à l'assemblage et maintenir en exerçant une pression pendant 5 secondes.
- Pour toute question complémentaire, contactez notre service technique.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Toujours tester l'adhérence avant application.
- Porter des lunettes de protection et des gants.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur bostik.fr

NETTOYAGE

- Produit frais : avec white spirit ou le **BOSTIK SOLVANT AK**.
- Produit sec : par grattage.

CONSERVATION

- 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel entre + 5°C et + 25°C

CONDITIONNEMENTS

Format	Coloris	PCB	Code	GENCODE
Cartouche 290ml	Clear	12	30633777	3549212496258

SERVICE TECHNIQUE BOSTIK

01 64 42 13 36
bostik.fr



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

