

SINTOBOIS Mastic à bois Prêt à l'emploi

SINTO®

Teinte	Conditionnement	Référence
Bois foncé	Tube 400 gr	039600
Bois blond		039700
Bois exotique		039100
Bois clair		039900



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Mastic prêt à l'emploi à l'eau destiné au rebouchage de fissures et trous.
- Pour de grosses réparations utiliser le mastic polyester Sintobois standard, fin ou dur.
- S'applique sur tous supports bois (dur, tendre, aggloméré, contreplaqué...).
- Grande facilité d'application.
- Séchage rapide.
- Bonne adhérence.
- Grande facilité de ponçage à sec.
- Sans odeur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Pâteux
Teintes	Bois foncé-Bois blond-Bois exotique-Bois clair
Type de liant	Résine acrylique
Densité	1,9
Temps de travail	Illimité
Temps de séchage	1h30 pour une épaisseur de 2 mm
Ponçable et recouvrable	1h30 à plusieurs heures selon l'épaisseur appliquée Grain P100 à sec
Température d'application	5 à 30 °C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine, bien fermé. A l'abri du rayonnement solaire, de la chaleur et du gel.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Sur bois sec, poncer dans le sens de la veine du bois à l'aide d'un papier de verre à grains fin.
- Dépoussiérer le support.

APPLICATION

- Appliquer le mastic à bois tel quel à l'aide d'une cale ou d'une spatule métallique en passes légères et répétées.
- Eviter des applications supérieures à 1 cm.

FINITION

- Après ponçage à sec le mastic à bois peut être teintée puis recevoir tous les produits de finition pour le bois : cire, vernis, lasure, peinture ou vitrifiant.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec de l'eau.
- Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, il est conseillé de nettoyer les outils dans un récipient et de laisser l'eau s'évaporer afin de jeter le résidu sec.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr - www.sintoshop.fr

SINTO®

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.