

COFIX S

NÉOPRÈNES PISTOLABLES



**Colle néoprène hautes performances pour le placage
de stratifiés et décors bois
PISTOLABLE / SANS TOLUENE
coloris neutre et rouge**



DESTINATIONS

Placage de complexes stratifiés sur tous supports usuels : bois, panneaux de particules, lattés, contreplaqués, isorel, fibrociment, métaux.

Post formage à haute température de tous types de stratifiés.

Peut également être utilisé pour le collage de liège, cuir, mousse, métaux.

Le produit bénéficie de la Certification Marine Bureau Veritas (EC n°0062 conforme à la résolution OMI A.653 (16)) garantissant sa résistance au feu et sa constante qualité de fabrication.



AVANTAGES

Excellente résistance thermique (>150°C) et mécanique.

Formulée SANS TOLUENE.

Spéciale postformage et stratifiés.

Très bon tack initial.

Résistance au feu - Certification Marine Bureau Veritas.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : neutre

Viscosité : 500 mPa.s environ

Extrait sec : 20 % environ

Densité : 0,82 environ

Température d'application : entre +15°C et +30°C

Temps de séchage : 5 à 10 minutes environ

Temps ouvert : 30 minutes maximum

MISE EN OEUVRE



PREPARATION DES SUPPORTS

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, dépolissées et solides. Nettoyer l'envers des stratifiés avec un solvant (AGOSOLVANT). Sur panneaux mélaminés un ponçage est obligatoire côté décor. Les plaques de stratifiés et les panneaux doivent être stabilisés. Ne pas coller sur des matériaux froids (minimum + 15°C).

APPLICATION

Application à l'aide d'un pistolet pneumatique. Diamètre de buse conseillé : entre 1,5 et 1,8 mm.

La température doit se situer entre +15°C et +30°C. Encoller régulièrement sans surépaisseur les deux faces à assembler en travaillant par passes croisées successives. Pulvériser à une distance de 20 cm environ.

Laisser évaporer les solvants 5 à 10 minutes. Le temps de séchage varie sensiblement en fonction de la température, du taux d'humidité ambiante, de la quantité de colle déposée et de la porosité du support.

Mettre en contact les pièces encollées avec précision, il n'y a pas de possibilité de rattrapage. Presser ou maroufler énergiquement au rouleau toute la surface pour assurer un contact parfait des deux films de colle. La prise est immédiate, mais les caractéristiques utiles du collage ne sont obtenues qu'après 72 heures. Les caractéristiques (résistance à l'arrachement et à la température) continuent de évoluer pendant 6 mois environ.

REMARQUES DIVERSES

Nous recommandons l'utilisation de notre produit **DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS** avant de commencer les travaux : **DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS** est une crème non grasse qui forme un écran contre la pénétration des produits dans la peau et facilite le nettoyage des mains.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils et des taches avec **AGOSOLVANT**.

Pour les mains, utiliser notre crème nettoyante **DERMOSAFE NETTOYAGE DES MAINS** qui élimine facilement et efficacement toutes traces de produits.

BOSTIK LINGETTES NETTOYANTES permet également le nettoyage des taches fraîches sur les mains, outils et revêtements.

CONSOMMATION

150 g / m² par face

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine, dans un local sec et tempéré entre +15°C et +30°C.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30029834	Neutre - Bidon 5 l	105	3549212463205
30029831	Neutre - Bidon 25 l		
30029832	Neutre - Fût 200 l		
30029820	Rouge - Bidon 25 l		
30029821	Rouge - Fût 200 l		

SECURITE

PRODUIT SOLVANTE INFLAMMABLE

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

